

25
punktów

KLOEBER

www.kloeber.biz

Permo forte SK²

Permo forte® / Permo® forte SK²

bardzo wytrzymała, zbrojona membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności. 4-warstwowa

Zalety produktu:

- Bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna dzięki zbrojeniu - 460 N/5cm.
- Wysoka wodoszczelność dzięki hydrofobizacji - ponad 4 m słupa wody.
- Wysoka paroprzepuszczalność - $s_d = 0,03$ m.
- Stabilność na UV nawet do 4 miesięcy.

Zakres stosowania:

na wszystkie rodzaje dachów spadzistych, z pełnym deskowaniem lub bez

Dane techniczne

Ciężar powierzchniowy	ok. 175 g/m ²
Grubość	ok. 0,95 mm
Odporność ogniowa, EN 13501-1, EN 11925-2	E
Odporność na przenikanie wody, EN 1928	W1
Paroprzepuszczalność, s_d - wartość, EN 12572	ok. 0,03 m
Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż, EN 12311-1	460 N/5 cm
Wytrzymałość na rozerwanie w poprzek, EN 12311-1	400 N/5 cm
Rozciągliwość wzdłuż, EN 12311-1	20 %
Rozciągliwość w poprzek, EN 12311-1	15 %
Wytrzymałość gwoździowa wzdłuż, EN 12310-1	350 N
Wytrzymałość gwoździowa w poprzek, EN 12310-1	375 N
Odporność na temperaturę	-40°C do +80°C
Wodoszczelność, EN 20811	> 4000 mm
Odporność na promieniowanie UV, EN 13859-1	4 miesiące
Nr-Artykułu	KU 0044, KU 0044-11 (SK²)